



OLIVIER BRICKS NV/SA  
ROESELARESTRAAT 509  
B-8870 IZEGEM  
TOONZAAL: ENGELSE WANDELING 2  
8500 KORTRIJK  
BE 0407,549,755

T 0032 51 26 52 52

F 0032 51 26 52 67

[INFO@OLIVIER.BE](mailto:INFO@OLIVIER.BE)

[WWW.OLIVIER.BE](http://WWW.OLIVIER.BE)

## ELEGANCE AURA WF

SAMENGESTELD NA HET BEWERKEN VAN CE-GEKEURDE GEVELSTENEN MET VOLGENDE EIGENSCHAPPEN  
COMPOSE APRES MANIPULATION DES BRIQUES DE PAREMENT CE-CONFORMES AVEC LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES

	FABRICAGEMATEN/DIMENSIONS DE FABRICAGE	AANTAL/QUANTITE - GEWICHT/POIDS
<b>WF</b>	<b>210X97X49</b>	<b>800 st/pal - 1240 kg</b>
<b>PRODUCTIEDATUM/DATE DE PRODUCTION</b>	METSELBAKSTEENCATEGORIE	I-HD
	BRIQUE DE TERRE CUITE CATEGORIE	
	MAATTOLERANTIE	T2
	TOLERANCE SUR LES DIMENSIONS	
	MAATSPREIDING	R1
	GRADUATION	
	GEMIDDELDE DRUKSTERKTE	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
	RESTISTANCE A LA COMPRESSION MOYENNE	
	DUURZAAMHEID/VORSTBESTENDIGHEID	F2
	DURABILITE/RESTISTANCE AU GEL	
BRANDREACTIE: EUROKLASSE	A1	
REACTION AU FEU: EUROCLASSE		
GEHALTE ACTIEVE OPLOSBARE ZOUTEN	S2	
TENEUR EN SOLUBLES ACTIFS		
POROSITEIT	$\leq 15\%$	
POROSITE		
KARAKTERISTIEKE DRUKSTERKTE	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
RESISTANCE A LA COMPRESSION CARACTERISTIQUE		
VORSTBESTENDIGHEID - KLASSE	zeer vorstbestendig	
RESISTANCE AU GEL - CLASSE	résistance élevée	
UITBLOEIING	uitbloeiingsvrij	
EFFLORESCENCE	pas d'efflorescences	

DE PAKKEN WORDEN DIAGONAAL AFGENOMEN, WAARBIJ DE STENEN UIT MIN. 5 PAKKEN MET ELKAAR VERMENGD WORDEN  
LES PALETES SONT UTILISEE EN DIAGONALE, CE QUI PERMET DE MELANGER LES BRIQUES DE MINIMUM 5 PALETES

TE BEWAREN DOOR DE VERWERKER - A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR