



**OLIVIER**  
BRICKS

---

# VLISSINGSE KLINKER WITGRIJS<sup>®</sup>

---

## BESCHRIJVINGSFORMULE

Het zichtbare metselwerk zal uitgevoerd worden in niet-geperforeerde, gedompelde handvormgevelsteen met karaktervolle benervingen. De gele basissteen wordt eerst getrommeld om hem een robuust en grillig karakter te geven. Daarna wordt hij ondergedompeld in een kaleibad, waardoor je over het volledige oppervlakte van de steen een vorstbestendige toplaag krijgt in genuanceerd witgrijs met volwaardige garantie. Door het specifieke productieproces komen er soms ook kwart-, halve en driekwartstenen in de pakken voor. De kleur is witgrijs genuanceerd. De stenen zijn geschikt voor iedere bouwstijl en beschikken over de nodige eigenschappen die hedendaags gesteld worden aan gevelstenen. Om hun echtheid te beschermen en te garanderen bezitten de stenen een geregistreerde naamvermelding.

## FORMULE DE PRESCRIPTION

La maçonnerie visible sera exécutée en briques de façade moulées à la main, immergées et non perforées, avec des nervures pleines de caractère. La brique de base jaune est d'abord passée en tambour pour lui conférer un caractère robuste et capricieux. Ensuite, elle est immergée dans un bain d'argile, ce qui permet à la brique d'obtenir sur toute sa surface une couche supérieure résistante au gel dans un blancgris nuancé avec garantie totale. En raison du processus de production spécifique, il arrive que les paquets comportent des quarts, des moitiés ou des trois-quarts de brique. La couleur nuancée de blancgris. Les briques se prêtent à tous les styles de construction et disposent des propriétés nécessaires posées aujourd'hui aux briques de façade. Pour protéger leur authenticité et la garantir, ces briques possèdent une dénomination enregistrée.

# VLISSINGSE KLINKER WITGRIJS<sup>®</sup>



## SAMENGESTELD NA HET BEWERKEN VAN CE-GEKEURDE GEVELSTENEN MET VOLGENDE EIGENSCHAPPEN COMPOSÉ APRÈS MANIPULATION DES BRIQUES PARAMENT CE-CONFORMES AVEC LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES

Type Type	gevelbaksteen met ambachtelijk uitzicht brique de parement avec aspect artisanale
Kleur Couleur	witgrijs genuanceerd blancgris nuancé
Formaat (mm) Format (mm)	WF 212/98/49
Aantal per m <sup>2</sup> (*) Nombre par m <sup>2</sup> (*)	72
Aanbevolen metselverband (**) Façon de Maçonnerie conseillé (**)	wildverband appareillage sauvage
Aantal per pak / gewicht per pak (kg) Nombre par palette / poids par palette (kg)	800/1240
Metselbaksteencategorie Brique de terre cuite catégorie	I-HD
Maattolerantie Tolérance dimensionnelles	T2
Maatspreiding Rangée catégorie	R1
Brandreactie / Euroklasse Réaction au feu	A1
Gehalte oplosbare zouten Teneur en sels solubles actifs	S2
Uitbloeiing Efflorescence	uitbloeiingsvrij pas d'efflorescence
Duurzaamheid / vorstbestendigheid Durabilité	F2 zeer vorstbestendig F2 résistance élevée
Porositeit (%) Porosité (%)	<= 24
Gemiddelde druksterkte (N/mm <sup>2</sup> ) Résistance à la compression moyenne (N/mm <sup>2</sup> )	>= 15
Warmtegeleidbaarheid (W/mK) Conductivité thermique (W/mK)	0,37

(\*) afhankelijk van de gebruikte lagenmaat / dépendant du pas des couches

(\*\*) zie ook onze verwerkingswijzen / voir aussi nos mises en oeuvre

### OPMERKING

De voorgestelde waarden en kleuren zijn slechts een benadering van de werkelijkheid. Om overal in het metselwerk dezelfde kleurschakering te bekomen, moeten de stenen uit verschillende pakken door elkaar verwerkt worden. De volledige partij stenen dient in één maal geleverd te worden. Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zowel het productgamma als de verpakking te wijzigen.

### REMARQUE

Les valeurs et couleurs proposées ne sont qu'une approximation de la réalité. Pour obtenir la même nuance de couleur pour toute la construction, les briques doivent être mêlées de différents paquets au même moment. La partie complète des briques de parement doit être livrée en une fois. Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre. Le fabricant se réserve le droit de modifier aussi bien l'assortiment de produits que l'emballage.

OLIVIER BRICKS N.V.  
Roeselaarsestraat 509  
B-8870 Izegem

SHOWROOM BELGIUM  
Engelse Wandeling 2 (site Pottelberg)  
B-8500 Kortrijk

BE0560.809.656  
T 0032 56 89 00 56  
T 0032 51 26 52 52  
F 0032 51 26 52 67

www.olivier.be  
info@olivier.be